



دهان تأثير الهمر

تعريف المنتج

هو دهان سريع الجفاف يحتوي مذيبات يستخدم كطبقة حماية نهائية للمعادن بتأثير الهمر. حيث يحتوي المنتج علي مخضبات مقاومة لصدا الحديد و باستخدام ريزين الفثاليك مما يجعله مثاليا للاستخدام علي المعادن بشكل مباشر.

استخدامات المنتج

- لحماية المنشآت المعدنية.
- لدهان المكنات.
- لدهان المعدات الزراعية و مفروشات الحدائق.
- لدهان الابواب المعدنية والاسوار المعدنية.

خواص المنتج

منتج من مركب واحد يجف فيزيائيا ليعمل كدهان ديكوري و حماية من صدا المعادن بنفس الوقت. حيث يوفر المنتج حماية للمعادن ضمن الظروف المناخية المعتدلة و المتوسطة وذلك بفضل تركيبته الكيميائية المتميزة.

الخواص الفيزيائية للمنتج

المظهر / اللون :	المنتج متوفر بتشكيلة الوان خاصة
الكثافة النوعية للمنتج:	0.99 – 1.02 كغ / لتر
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	48 %
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	55 %
معدل الفرد النظري :	4.8 م ² / لتر (بسمك 100 ميكرون) – 4.8 م ² /كغ
السماعة التي يوصى بتطبيقها :	100-150 ميكرون
نسبة المواد العضوية المتطايرة:	>420 غ / لتر
زمن جفاف السطح:	30 دقيقة تقريبا (23°مئوية / 73°فهرنهايت) 50 % رطوبة نسبية
الزمن اللازم لاعادة الطلاء:	1-2 ساعات تقريبا (23°مئوية / 73°فهرنهايت) 50 % رطوبة نسبية



المواصفات الفنية للمنتج

الجفاف الكامل: 24 ساعة (23° مئوية / 73° فهرنهايت) 50% رطوبة نسبية
درجة الحرارة اثناء التطبيق: 10+ ° مئوية / 50 ° فهرنهايت وحتى 35+ ° مئوية / 95 ° فهرنهايت

تفاصيل التطبيق

وسيلة التطبيق: الرش الهوائي
المخفف: الثنر السيليلوزي - الزيلين
نسبة التخفيف: 20-15 %

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح خالياً من الشحوم والزيوت التي قد تعيق التصاق المادة. يجب تنظيف السطح باستخدام المذيبات المناسبة، ويجب صنفرة السطح جيداً باستخدام ورق صنفرة قياس 180 – 220. الحرص على تنظيف السطح من الأتربة الناتجة عن عملية الصنفرة.

طبقات التأسيس المطلوبة تحته

لا يوجد

ملاحظات مهمة

- يجب تحريك المنتج بشكل جيد قبل الاستخدام.
- يجب أن تكون درجة حرارة السطح دائماً 3 درجات مئوية (5 درجات فهرنهايت) على الأقل فوق نقطة الندى.

صلاحية المنتج & التخزين

صلاحية المنتج هي 24 شهراً من تاريخ الانتاج في حال تم تخزينه في عبوته الاصلية وغير المفتوحة وغير المتضررة ويجب ان يكون مكان التخزين جافاً وضمن درجات حرارة بين 5+ ° مئوية و 30+ ° مئوية.

الامان

للمعلومات الخاصة باضرار المنتج علي الصحة والحماية اثناء الاستخدام وللحصول علي المعلومات الخاصة بالنقل والتخلص من المخلفات يجب علي المستخدم الرجوع الي مواصفة الامن والسلامة الخاصة بالمنتج.

ملاحظة قانونية مهمة

المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة قد تم تقديمها بحسن نية ولا تعتبر ضمانا لاي نوع من الاعمال. وهذه المعلومات مبنية علي خبرتنا ونتائج مختبراتنا المعملية ولا تعبر في النهاية عن النتائج التي قد تتحقق في موقع العمل. وتعتبر شركتنا خالية المسؤولية عن اضرار تتم نتيجة سوء الاستخدام او التطبيق الغير مطابق للمواصفات للمنتج. ولا يمكن استخدام هذه الوثيقة في اي حال من الاحوال كوثيقة ضمان او كفالة علي المنتج.