



توب فلور تيكس

تعريف المنتج

طلاء أرضيات ثريمو بلاستيك مركب واحد، ذو أساس مذيب، يُطبق على البارد ويجف بالهواء، مُصمم بخصائص مانعة للانزلاق. يوفر هذا الطلاء لمسة نهائية متينة ولامعة مع ثبات علي الارضية، مما يجعله مثاليًا للمناطق التي تتطلب الجمال والسلامة معًا. يجف الطلاء بسرعة، ويتميز بالتصاق ممتاز، ويضمن أداءً طويل الأمد على الخرسانة وأنواع الأرضيات الأخرى.

استخدامات المنتج

- الأرضيات الصناعية والتجارية التي تتطلب مقاومة للانزلاق
- مواقف السيارات متعددة الطوابق والرمبات
- المستودعات و ورش صيانة السيارات
- الارضيات الديكورية حيث تكون السلامة والجماليات مهمة
- محطات الوقود، ومراكز التسوق، والمدارس.

خواص المنتج

- سطح مانع للانزلاق لتعزيز السلامة
- سريع الجفاف بسبب تقنية الثيرمو بلاستيك المتطورة
- التصاق ممتاز علي الاسطح الخرسانية و الاسمنتية
- لمعان عالٍ وثبات اللون
- مقاوم للتآكل والاهتراء في مناطق المشاة
- يُظهر مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية، وانبعاثات العادم، والزيوت، والغبار، والظروف الجوية القاسية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

المظهر / اللون :	متوفر بتشكيلة ألوان الرال / المنتج لامع
الكثافة النوعية للمنتج:	1.7 كغ / لتر
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	60 %
اللزوجة:	(ASTM D562) KU 116-112
معدل الفرد النظري :	2 م ² / لتر (بسمك 300 ميكرون) — 1.18 م ² /كغ
السماعة التي يوصى بتطبيقها :	300 ميكرون
زمن جفاف السطح:	30 دقيقة تقريبا (23° مئوية / 73° فهرنهايت) 50 % رطوبة نسبية
الزمن اللازم لاعادة الطلاء:	120 دقيقة تقريبا (23° مئوية / 73° فهرنهايت) 50 % رطوبة نسبية



المواصفات الفنية للمنتج

الجفاف الكامل:	4 ساعة (23° مئوية / 73° فهرنهايت) 50% رطوبة نسبية
درجة الحرارة اثناء التطبيق:	10+ ° مئوية / 50 ° فهرنهايت وحتى 35+ ° مئوية / 95 ° فهرنهايت
تفاصيل التطبيق	
وسيلة التطبيق	الرش الهوائي – الرول - الفرشاة
المخفف:	الثر السيليلوزي
نسبة التخفيف:	الفرشاة (بدون تخفيف) – الرول 10 % والرش اللاهوائي (5%)

تحضير السطح

- يجب أن تكون السطح نظيفا وجافا وخاليا من الغبار والشحوم والملوثات.
- الخرسانة: تأكد من تمام معالجتها (28 يوماً على الأقل)، وقم بصنفرتها ميكانيكياً إذا لزم الأمر.
- قم بإصلاح الشقوق أو العيوب قبل الاستخدام.

طبقات التأسيس المطلوبة تحته

توب كلير AC 7070

توب فلور TS 500-SB

ملاحظات مهمه

- يجب تحريك المنتج بشكل جيد قبل الاستخدام.
- يجب أن تكون درجة حرارة السطح دائماً 3 درجات مئوية (5 درجات فهرنهايت) على الأقل فوق نقطة الندى.

صلاحية المنتج & التخزين

صلاحية المنتج هي 12 شهرا من تاريخ الانتاج في حال تم تخزينه في عبوته الاصلية وغير المفتوحة وغير المتضررة ويجب ان يكون مكان التخزين جافا وضمن درجات حرارة بين 5+ ° مئوية و 30+ ° مئوية.

الامان

للمعلومات الخاصة باضرار المنتج علي الصحة والحماية اثناء الاستخدام وللحصول علي المعلومات الخاصة بالنقل والتخلص من المخلفات يجب علي المستخدم الرجوع الي مواصفة الامن والسلامة الخاصة بالمنتج.

ملاحظة قانونية مهمة

المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة قد تم تقديمها بحسن نية ولا تعتبر ضمانا لاي نوع من الاعمال. وهذه المعلومات مبنية علي خبرتنا ونتائج مختبراتنا العملية ولا تعبر في النهاية عن النتائج التي قد تتحقق في موقع العمل. وتعتبر شركتنا خالية المسؤولية عن اضرار تتم نتيجة سوء الاستخدام او التطبيق الغير مطابق للمواصفات للمنتج. ولا يمكن استخدام هذه الوثيقة في اي حال من الاحوال كوثيقة ضمان او كفالة علي المنتج.